

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т

РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ И ИХ ОКИСИ

Метод определения молибдена и вольфрама

ГОСТ
23862.28—79

Rare-earth metals and their oxides.
Method of determination of molybdenum and tungsten

МКС 77.120.99
ОКСТУ 1709

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 октября 1979 г. № 3989 дата введения установлена

01.01.81

Ограничение срока действия снято по протоколу № 7—95 Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 11—95)

Настоящий стандарт устанавливает фотометрический метод определения молибдена и вольфрама (от $2 \cdot 10^{-4}$ % до $3 \cdot 10^{-2}$ % каждого) в редкоземельных металлах и их окисях (кроме церия и его двуокиси).

Метод основан на последовательной экстракции хлороформом окрашенных комплексных соединений молибдена или вольфрама с дитиолом с последующим измерением оптической плотности экстрактов. Содержание молибдена и вольфрама находят по градуировочным графикам.

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Общие требования к методу анализа — по ГОСТ 23862.0—79.

2. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И РАСТВОРЫ

Фотоэлектроколориметр ФЭК-56 или аналогичный.

Плитка электрическая.

Колбы мерные вместимостью 100 и 1000 см³.

Колбы конические вместимостью 100 см³.

Пипетки вместимостью 1, 5 и 10 см³.

Воронки делительные вместимостью 50—75 см³.

Кислота соляная по ГОСТ 3118—77, х. ч., концентрированная и разбавленная 1 : 2.

Кислота серная по ГОСТ 4204—77, х. ч., разбавленная 1 : 4.

Водорода пероксид по ГОСТ 10929—76, х. ч.

Натрия гидроокись по ГОСТ 4328—77, ч. д. а., 2 моль/дм³ раствор.

Цинк-дитиол (3, 4-димеркарбонатолуола цинковая соль), ч. д. а., раствор с концентрацией 10 г/дм³ в 2 моль/дм³ растворе гидроокиси натрия, готовится в день употребления.

Смесь раствора цинк-дитиола с соляной кислотой: к 300 см³ раствора соляной кислоты, разбавленной 1 : 2, приливают 25 см³ раствора цинк-дитиола, при этом получается тонкая муть дитиола.

Углерод четыреххлористый по ГОСТ 20288—74, ч. д. а.

Кислота фтористоводородная по ГОСТ 10484—78, х. ч.

Титан металлический марки ВТ 1—00.

Титан (III) сернокислый, раствор с концентрацией 10 г/дм³. 1 г металлического титана растворяют при нагревании в 100 см³ серной кислоты, разбавленной 1 : 4, с добавлением 2 см³ фтористоводородной кислоты; готовят в день употребления.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание с Изменением № 1, утвержденным в апреле 1985 г. (ИУС 7—85).

Аммоний молибденовокислый по ГОСТ 3765-78, х. ч.

Стандартный раствор молибдена (запасной), содержащий 1 мг/см³ молибдена: 1,840 г молибденовокислого аммония растворяют в воде, раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, доводят водой до метки и перемешивают.

Раствор молибдена, содержащий 10 мкг/см³ молибдена, готовят в день употребления разбавлением стандартного раствора водой в 100 раз.

Натрий вольфрамовокислый по ГОСТ 18289-78.

Стандартный раствор вольфрама (запасной), содержащий 1 мг/см³ вольфрама: 1,7941 г вольфрамовокислого натрия растворяют в воде; раствор переводят в мерную колбу вместимостью 1000 см³, доводят водой до метки и перемешивают.

Раствор вольфрама, содержащий 10 мкг/см³ вольфрама, готовят в день употребления разбавлением запасного раствора водой в 100 раз.

Разл. 2. (Измененная редакция, Изм. № 1).

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Навеску анализируемой пробы массой 1—0,1 г (в зависимости от содержания определяемых элементов) помещают в коническую колбу вместимостью 100 см³, добавляют 5 см³ концентрированной соляной кислоты, 3—4 капли пероксида водорода и растворяют при нагревании. После полного растворения пробы раствор кипятят до прекращения выделения пузырьков кислорода, охлаждают до комнатной температуры, добавляют 25 см³ смеси раствора цинк-дитиола с соляной кислотой, перемешивают. Раствор выдерживают в течение 30 мин, периодически перемешивая его. Затем раствор переводят в делительную воронку вместимостью 50—75 см³, добавляют 5 см³ четыреххлористого углерода и экстрагируют комплекс молибдена с дитиолом, встряхивая воронку в течение 2 мин. После расслаивания жидкостей органический слой фильтруют через сухой фильтр в кювету с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм (водный слой оставляют для определения вольфрама). Оптическую плотность измеряют на фотозелектроколориметре ФЭК-56 при $\lambda_{\text{max}} \approx 630$ нм. В качестве раствора сравнения используют четыреххлористый углерод. Одновременно с анализом пробы через все стадии анализа проводят контрольный опыт на реагенты. Полученное значение оптической плотности контрольного опыта вычитают из значения оптической плотности испытуемого раствора. Значение оптической плотности раствора контрольного опыта не должно превышать 0,03, в противном случае реагенты заменяют. Массу молибдена находят по градуировочному графику.

3.2. Построение градуировочного графика

В конические колбы вместимостью 100 см³ вводят по 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 см³ раствора молибдена (содержащего 10 мкг/см³ молибдена), добавляют 25 см³ смеси раствора цинкдитиола с соляной кислотой, перемешивают. Раствор выдерживают 30 мин, периодически перемешивая его. Затем раствор переводят в делительную воронку вместимостью 50—75 см³, добавляют 5 см³ четыреххлористого углерода и экстрагируют комплекс молибдена с дитиолом, встряхивая воронку в течение 2 мин. После расслаивания жидкостей органический слой фильтруют через сухой фильтр в кювету с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм и измеряют оптическую плотность на фотозелектроколориметре при $\lambda_{\text{max}} \approx 630$ нм. В качестве сравнения используют четыреххлористый углерод.

В одну из колб вводят все реагенты, кроме раствора молибдена (нулевой раствор). Значение оптической плотности нулевого раствора вычитают из значений оптических плотностей растворов шкалы. Измерение повторяют пять раз из новых порций раствора.

По полученным данным строят градуировочный график, нанося на оси ординат значения оптической плотности, а на оси абсцисс — массу молибдена в мкг.

Отдельные точки графика проверяют не реже одного раза в месяц.

3.3. Водный слой после экстракции молибдена помещают в коническую колбу вместимостью 100 см³, упаривают до ≤ 10 см³, добавляют 25 см³ концентрированной соляной кислоты, 10 см³ раствора сернокислого титана, выдерживают на водяной бане при 70—80 °С в течение 10 мин, добавляют 2 см³ смеси раствора цинк-дитиола с соляной кислотой и нагревают в течение 10 мин. Раствор охлаждают до комнатной температуры, переводят в делительную воронку вместимостью 50—75 см³, добавляют 5 см³ четыреххлористого углерода и экстрагируют комплекс вольфрама с дитиолом, встряхивая воронку в течение 2 мин. После расслаивания жидкостей, органический слой фильтруют через сухой фильтр в кювету с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм и измеряют

С. 3 ГОСТ 23862.28—79

оптическую плотность на фотозелектроколориметре при $\lambda_{\max} \text{ при } 630 \text{ нм}$. В качестве раствора сравнения используют четыреххлористый углерод.

Одновременно с анализом пробы через все стадии анализа проводят контрольный опыт на реактивы. Оптическая плотность контрольного раствора не должна превышать 0,02, в противном случае заменяют реактивы.

Оптическую плотность контрольного раствора вычитают из значения оптической плотности испытуемого раствора. Массу вольфрама находят по градуировочному графику.

3.4. Построение градуировочного графика

В конические колбы вместимостью 100 см³ вводят по 0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 см³ раствора вольфрама (содержащего 10 мкг/см³ вольфрама), добавляют 25 см³ концентрированной соляной кислоты, 10 см³ раствора сернокислого титана, выдерживают на водяной бане при 70—80 °C в течение 10 мин. Затем добавляют 2 см³ смеси раствора цинк-дитиола с соляной кислотой и нагревают еще 10 мин. Раствор охлаждают до комнатной температуры, переводят в делительную воронку вместимостью 50—75 см³, добавляют 5 см³ четыреххлористого углерода и экстрагируют комплекс вольфрама с дитиолом, встряхивая воронку в течение 2 мин. После расслаивания жидкостей органический слой фильтруют через сухой фильтр в кювету с толщиной поглощающего свет слоя 10 мм и измеряют оптическую плотность на фотозелектроколориметре при $\lambda_{\max} \text{ при } 630 \text{ нм}$. В качестве раствора сравнения используют четыреххлористый углерод.

В одну из колб вводят все реактивы, кроме раствора вольфрама (нулевой раствор). Значение оптической плотности нулевого раствора вычитают из значений оптических плотностей растворов шкалы. По полученным данным строят градуировочный график, нанося на оси ординат значения оптической плотности раствора, а на оси абсцисс — массу вольфрама.

Отдельные точки графика проверяют не реже одного раза в месяц.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Массовую долю молибдена или вольфрама (X) в процентах вычисляют по формуле

$$X = \frac{m_1}{m} \cdot 10^{-4},$$

где m_1 — масса молибдена (вольфрама) в образце, найденная по градуировочному графику, мкг;

m — масса навески анализируемой пробы, г.

4.2. Расхождения результатов двух параллельных определений или результатов двух анализов не должны превышать допускаемых расхождений, указанных в таблице.

Массовая доля молибдена (вольфрама), %	Допускаемое расхождение, %
$2 \cdot 10^{-4}$	$1 \cdot 10^{-4}$
$5 \cdot 10^{-3}$	$1 \cdot 10^{-3}$
$3 \cdot 10^{-2}$	$5 \cdot 10^{-3}$